

مشخصات فنی PU

واحد	۶۲۰۹۵	۶۲۰۹۰	۶۲۰۸۰	۶۲۰۷۰	۶۲۰۶۵	۶۲۰۶۰	کد	پلی اورتان
Sh A	۹۵	۹۰	۸۰	۷۰	۶۶	۶۱	سختی	ویژگیهای اصلی
gr/cm ³	۱.۲۵	۱.۲۵	۱.۲۴	۱.۲۳	۱.۲۳	۱.۲۳	چگالی	
%	۶۰۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۸۰	۶۸۰	۶۰۰	کشیدگی نهایی	
Kg/cm ²	۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰	۴۰۰	۳۸۰	۳۰۰	استحکام کششی	
Kg/cm ²	۱۳۰	۱۳۰	۱۲۵	۱۰۵	۱۰۰	۷۵	مقاومت در برابر پارگی	
%	۴۵	۴۵	۴۵	۵۲	۵۵	۵۰	حالت ارتجاعی	
%	۳۵	۳۵	۳۵	۳۴	۳۲	۲۵	فشرده سازی دمای اتاق پس از ۲۲ ساعت در دمای ۷۰°C	
Sh A	۰	-۱	-۳	-۵	-۴	-۳	تغییر در سختی	افزایش طول عمر در ساعت ۷۰ هوای در ۱۰۰°C
%	۰	۰	+۹	+۱۱	+۸	+۷	تغییر در کشیدگی نهایی	
%	۰	۰	+۱۳	+۷	+۹	-۶	تغییر در مقاومت کششی	
Sh A	۰	+۱	-۳	-۷	-۸	-۷	تغییر در سختی	غوطه وری در نفت ASTM شماره ۳ طی ۷۰ ساعت در ۱۰۰°C
%	۰	۰	-۶	+۲۳	+۱۶	+۸	تغییر در کشیدگی نهایی	
%	۰	۰	+۱۰	+۵	۰	+۸	تغییر در مقاومت کششی	
%	+۱	+۱.۵	+۲	+۰.۵	+۱	+۱	تغییر در حجم	
Sh A	۰	+۱	-۳	-۶	-۸	-۷	تغییر در سختی	غوطه وری در نفت ASTM شماره ۵ طی ۷۰ ساعت در ۱۰۰°C
%	۰	۰	-۳	+۷	+۹	+۷	تغییر در کشیدگی نهایی	
%	۰	۰	-۶	-۱۰	-۱۰	-۲۰	تغییر در مقاومت کششی	
%	۰	۰	۰	۰	-۳	۰	تغییر در حجم	



+98-2166698027
+98-2166698089



www.bazargani-falahati.com
info@bazargani-falahati.com



تهران بازار آهن شاد آباد مجتمع تجاری
17 شهرپور بلوک Ad داخل 45 متری