

اطلاعات فنی PTE

ردیف	مورد	واحد	مقدار				
			3027	3026	3025C	30258	3025
1	استانداردهای قابل اجرا	-	JB2182-77	JB1979-75	QB		J8886-75
2	چگالی	g/cm ³	1.42~1.30	1.50~1.30	1.45~1.30	1.4~1.30 5	1.45~1.30
3	مقاومت گرما	C	135	125	125	125	125
4	استحکام کششی	MPa	58.8	68.6	-	-	63.7
5	استحکام خمشی	MPa	88.2	117.6	70	90	102.9
6	قدرت ضربه	kJ/m ²	20	30	20	-	25
7	استحکام باند	N	5390	-	5000	5000	5390
8	مقاومت مقدماتی عمودبر لمینت به موازات لمینت	MPa	-	245 147	-	-	-
9	مقاومت عایق در شرایط عادی پس از آغشته شدن در آب	Ω	1010×1 107×1	-	-	-	-
10	استقامت ولتاژ به موازات لمینت در روغن	kv	10	-	-	-	-
11	استقامت ولتاژ عمود بر لمینت	kV/mm	8.0 6.0 5.0	-	-	2.5	4.0 3.0 2.0 2.0
12	جذب آب	%	-	1.0	-	-	-
13	شاخص دما	-	120	120	120	120	120



+98-2166698027
+98-2166698089



www.bazargani-falahati.com
info@bazargani-falahati.com



تهران بازار آهن شاد آباد مجتمع تجاری
17 شهرپور بلوک Ad داخل 45 متری